

ارزیابی آزمایشگاهی کاربرد پوسته بادام در بتن سبک سازه ای

کیانوش سیامردی^۱، دکتر محمدرضا احدی^۲

۱- کارشناس مهندسی عمران

۲- استادیار، عضو هیأت علمی پژوهشکده حمل و نقل

Email: ahadi@rahiran.ir

خلاصه

در این مقاله سعی می شود نوعی از بتن سبک سازه ای معرفی گردد که اولاً از لحاظ مشخصات فنی در محدوده استاندارد BS8110 قرار دارد. ثانیاً هزینه ساخت آن نسبت به دیگر بتن های سبک سازه ای بسیار ارزان می باشد. ضمناً بخشی از نتایج آزمایشگاهی مطالعه تحقیقاتی کاربرد پوسته بادام ضایعاتی به عنوان سنگدانه درشت در بتن سبک ارائه می گردد. در این مقاله مقاومت فشاری، مقاومت چسبندگی، مدول الاستیسیته و رفتار تغییر مکان خمشی بتن ساخته شده از پوسته بادام بصورت نتیجه گیری بیان می شود. نتایج نشان می دهد که اگرچه بتن حاوی پوسته بادام مدول الاستیسیته کمی دارد اما آزمایش تیرهای درمقیاس بزرگ معلوم می کند که شکست تحت بارهای طراحی قابل قبول است؛ بطوریکه نسبت های تغییر مکان خمشی دهانه بین ۲۵۲ و ۲۶۳ می باشد که در محدوده مجاز آیین نامه BS8110 قرار دارد. نتایج تحقیقات آزمایشگاهی نشان می دهد که کاربرد پوسته بادام به عنوان سنگدانه درشت برای تهیه بتن سبک سازه ای خصوصاً برای ساخت سازه هایی با هزینه کم و همچنین برای استفاده در ناحیه های زلزله خیز راهکار خوبی می باشد.

کلمات کلیدی: بتن سبک سازه ای ، ماسه رودخانه ای ، سنگدانه پوسته بادام ، مقاومت چسبندگی.

مقدمه

افزایش نگرانی از کاهش منابع و آلودگی جهان، بسیاری از مهندسان را بر آن داشته تا مصالح نوینی را بجویند که بر پایه منابع تجدید شونده و شامل استفاده از محصولات تولیدی و مواد دور ریز در سازه ساختمان باشند. بسیاری از سنگدانه های مصنوعی برای ساخت بتن استفاده می شوند و مطالعات تحقیقاتی بیشماری در رابطه با مقاومت سازه ای بتن با سنگدانه سبک انجام می پذیرد [۱]. مشکل عمده در روند دستیابی به پوسته بادام مقدار زیاد زائدهات تولیدی است [۲ و ۳]. پوسته بادام در مناطق نیمه خشک مانند ایران رشد می کند که اثر تابش خورشید بیشتر و بارندگی نیز بیشتر است. در کارخانه روغن بادام گرفته می شود و تفاله و زایدات بدست می آید. این ضایعات شامل پوسته، تفاله میوه و فاضلاب می شود. در این مقاله کاربرد سنگدانه پوسته بادام^۳ در ساخت بتن سبک معرفی می شود. در ایران سطح تحت کشت بادام ۱۱۵ هزار هکتار است. در هر بار برداشت بالغ بر ۱۱ تن زباله پوسته بادام تولید می شود. بهره برداری از مواد زائد فقط در خصوص استفاده از پوسته بادام نمی باشد بلکه به ذخیره سازی منابع طبیعی و حفظ تعادل اکولوژیکی کمک می کند. افزایش تقاضا برای خانه های ارزان قیمت وجود دارد، بنابراین این نوع سنگدانه های مصنوعی راهکار عملی برای رفع این نیاز می باشد [۴]. سنگدانه پوسته بادام دارای جرم حجمی $500-600 \text{ kg/m}^3$ می باشد و تقریباً ۶۰٪ سبکتر از سنگدانه های شکسته شده معمولی می باشد و در نهایت بتن سبک خواهد بود. بتن سبک وزن ساخته شده از این سنگدانه به عنوان درشت دانه مشابه مواد مصنوعی است. عناصر سازه ای مورد آزمایش شامل مقاومت فشاری، مقاومت چسبندگی، مدول الاستیسیته و رفتار تغییر مکان تیر بتنی ساخته شده از پوسته بادام و مسلح به آرماتور می باشد. سنگدانه های دارای وزن خشک کمتر از 1200 kg/m^3 به عنوان سنگدانه سبک وزن طبقه بندی شده است.

مصالح استفاده شده و نسبتهای اختلاط


اجزای اصلی بتن پوسته بادام (AS) شامل سیمان پرتلند معمولی (ASTM type 1) ماسه رودخانه ای به عنوان ریزدانه و پوسته بادام (AS) و فوق روان کننده نفتالین سولفونات فرمالدهید با پایه F و دارای اثر انقباض می شود [۵]. سنگدانه AS از شکستن پوسته بادام بدست می آید. معمولاً این

^۱ کارشناس مهندسی عمران

^۲ استاد راهنما و مدرس دانشگاه سمنان

^۳ Almond Shell Aggregate

پوسته‌ها شامل تقریباً ۲۵ تا ۶۵٪ کل بادام می‌باشد. این سنگدانه‌ها در اشکال گوناگون گردگوشه-فلسی یا ورقه‌ای-کشیده باریک و دیگر شکل‌های نامشخص وجود دارد که در شکل (۱) نشان داده شده است. قبل از اینکه AS به عنوان سنگدانه در بتن استفاده شود دانه بندی شده و فقط سنگدانه‌های گذشته از الک ۱۲٫۵ mm و مانده روی ۴٫۷۵ mm مورد استفاده قرار می‌گیرد. توزیع اندازه سنگدانه AS در شکل ۲ ارائه شده با نظر به اینکه مشخصات ماسه رودخانه‌ای و سنگدانه AS در جدول (۱) ارائه شده است. براساس اطلاعات بدست آمده از سنگدانه درشت و ریزدانه دانه، نسبت‌های اختلاط تقریب زده می‌شود و توسط اصلاح مخلوط‌های آزمایشی ادامه می‌یابد تا به کارایی نهایی دست یابد. این سنگدانه علاوه بر داشتن شرایط سازه‌ای ایده‌آل، مقرون بصره تر از سایر سنگدانه‌های مصرفی است که امروزه در صنعت سبک‌سازی سازه‌ها بکار برده می‌شود.



شکل ۱- نمایی از میوه بادام و پوسته شکسته شده بادام

اختلاط قابل قبول شامل 450 kg/m^3 سیمان - 912 kg/m^3 ماسه و 310 kg/m^3 پوسته بادام (AS) با نسبت آب به سیمان ۰٫۳۵ می‌باشد. مقدار سیمان استفاده شده در این مطالعه در حد این ظرفیت برای بتن سبک بود [۶]. مقدار فوق روان کننده مورد استفاده ۱٫۴۱ به ازای ۱۰۰ کیلوگرم سیمان است که در حد مجاز توصیه شده توسط کارخانه سازنده آن قرار دارد. نسبت‌های مخلوط در تمام تحقیق بصورت دست نخورده باقی ماند. قبل از اینکه سنگدانه AS در مخلوط مورد استفاده قرار گیرد، در شرایط اشباع با سطح خشک^۴ (S.S.D) به مدت ۲۴ ساعت در آب آشامیدنی غرقاب می‌شود.


جدول ۱- مشخصات ماسه رودخانه‌ای و پوسته‌ی بادام

مشخصات	ماسه رودخانه‌ای	پوسته بادام
بزرگترین اندازه سنگدانه‌ها بر حسب mm	۱٫۱۸	۱۲٫۵
ضخامت پوسته (ضخامت متوسط پوسته=۲ mm)	-	۱ - ۳٫۰
وزن مخصوص	۲٫۴۵	۱٫۱۲
جرم واحد حجم kg/m^3	۱۵۵۰-۱۵۰۰	۵۰۰-۶۰۰
ضریب نرمی	۱٫۴۰	۶٫۰۸
درصد سایش در آزمون لوس آنجلس	-	۴٫۸۰
درصد تراکم سنگدانه	-	۷٫۶۰
درصد شکستگی سنگدانه	-	۸٫۲۰
جذب آب ۲۴ ساعته	۳٫۸۹	۳۰٫۰

آزمون‌های بتن پوسته بادام

برروی این نوع بتن چندین آزمایش انجام شد تا مشخصات سازه‌ای بتن پوسته بادام تعیین شود. آزمایش مقاومت فشاری بر روی نمونه‌های با ابعاد 100 mm طبق BS1881 و نمونه‌های استوانه‌ای 150×300 طبق ASTM c 496-87a انجام شد. مقاومت کششی بتن AS با انجام یک سری آزمایشات روی استوانه‌های 100×200 تعیین شد. آزمایش مقاومت خمشی نمونه‌های تیر اصلی در مقیاس متوسط انجام پذیرفت [۷]. عملیات اختلاط با استفاده از یک مخلوط کن استوانه‌ای دوار بزرگ مطابق با BS1881 قسمت ۱۲۵ (بند ۶٫۳ برای سنگدانه S.S.D) انجام می‌شود [۸]. هر آزمایش برای ۳ نمونه انجام و نتایج بصورت میانگین ثبت گردید. به منظور جلوگیری از تیخیر بیش از اندازه آب از بتن تازه بلافاصله بعد از جای دادن بتن در قالب، پوشش پلاستیکی روی قالب قرار داده شد و نمونه برای 3 ± 24 ساعت در آزمایشگاه در شرایط محدود (دمای ۲۸-۲۴ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۹۳-۸۰٪) نگه‌داری گردید. سپس کل نمونه‌های مکعبی و استوانه‌ای برای کیورینگ کردن، به ظرف آب ۲۶-۳۰ درجه انتقال یافت. نمونه تیرهای اصلی در همان شرایط تا زمان انجام آزمایش به مدت ۶ روز بطور مداوم مرطوب نگه‌داری شد. چسبندگی بین میلگرد و بتن AS از طریق رابطه سعی و خطا مورد مطالعه قرار گرفت.

^۴ Saturated Surface Dry



شکل ۲- منحنی دانه بندی سنگدانه پوسته بادام (AS)


آزمایش کشش درجای میلگردهای درون بتن^۵ با قطرهای ۱۰، ۱۲ و ۱۶ میلیمتر و در سنین ۳، ۷، ۲۸، ۵۶، ۹۰ و ۱۸۰ روز انجام شد و رابطه مقاومت چسبندگی^۶ توسط فرمول زیر محاسبه شد:

$$\tau = F / \pi dl \quad (1)$$

که در آن τ مقاومت چسبندگی برحسب مگاپاسکال (MPa)، F نیروی گسیختگی برحسب نیوتن (N)، d قطر اسمی میلگرد و L طول موثر میلگرد بر حسب میلیمتر می باشد. ۳ تیر بتن مسلح بصورت مجزا (S1 و S2 و S3) ساخته شد و مورد آزمایش قرار گرفت. همه تیرهای آزمایش شده دارای مقطع مستطیلی ۲۳۰×۱۵۰ mm با طول کلی ۳۲۰۰ mm و دهانه موثر با طول ۳۰۰۰ mm بودند. ابعاد تیر به اندازه کافی بزرگ بود که مشابه یک عنصر سازه ای واقعی عمل می کرد.

میلگرد کششی ۲Ø10 و 2Ø12 و 3Ø12 برای تیرهای S1 و S2 و S3 به ترتیب تهیه گردید. ۲ میلگرد در بالای مقطع از فولاد به قطر ۸mm تعبیه شد. قلاب های برشی کافی تعبیه شد تا از ترک برشی جلوگیری کند و همه پوشش های کنار تیرها ۲۵ mm در نظر گرفته شد. تغییرمکان خمشی تیرها در ۳ نقطه آزمایش شدند.

۳ تبدیل کننده فشار به ولتاژ که تغییر مکان خطی را ثبت می کند^۷ (LVDT) که قابلیت اندازه گیری حداکثر مقدار ۱۰۰ mm را دارد، مورد استفاده قرار گرفت تا تغییر مکان تیرها را در ناحیه های خمشی نمایش دهد. وضعیت آزمایش و مشخصات تیرها در شکل ۳ توضیح داده شده است.



شکل ۳- مشخصات مقطع تیرها و اندازه گیری تغییرمکان تحت خمش خالص توسط LVDT

^۵ Pull off Test

^۶ Bond Strength

^۷ Linear Voltage Displacement Transducers

نتایج آزمون های بتن پوسته بادام


اسلامپ بدست آمده از بتن AS در حدود ۴۰ تا ۶۰ میلیمتر بود که نشان می دهد بتن AS دارای درجه کارایی متوسط است. میزان هوای بتن در حدود ۴٫۳ تا ۴٫۹٪ بود که مقدار قابل توجهی است و می تواند به دلیل شکل نامنظم سنگدانه AS باشد که از تراکم بهینه جلوگیری می کند. بنابراین میزان هوای بتن AS هنوز در حد میزان ۴ تا ۸٪ توصیه شده در آیین نامه ACI 213-8 می باشد. با توجه به این، وزن مخصوص بتن تازه از ۲۰۱۰ تا ۲۰۶۵ kg/m³ دسته بندی شده است. مشخصات بتن AS سخت شده در سن ۲۸ روز آزمایش شده و در جدول ۲ ارائه شده است. بتن سبک بطور معمول چگالی کمتر از ۲۰۰۰ kg/m³ دارد و وزن مخصوص بتن AS در این محدوده است. بنابراین آنرا در دسته سبک وزن ها قرار داده است. این بتن در مقایسه با بتن معمولی با چگالی ۲۴۰۰، ۲۰٪ سبکتر است [۹].

جدول ۲- مشخصات بتن ۲۸ روزه بتن پوسته بادام (ASC)


وزن مخصوص در هوای خشک	۱۹۶۳
مقاومت فشاری MPa	۲۸٫۱۲
مدول الاستیسیته GPa	۵٫۳۱
مقاومت کششی MPa	۷٫۱۸-۹٫۳۶

هنگامیکه بتن AS در ساختمان استفاده شود بار مرده را ۲۰٪ کاهش می دهد. با کم شدن وزن سازه نیروهای فاجعه انگیز زلزله و نیروهای اینرسی که بر سازه اثر می گذارند در نهایت کاهش می یابد. زیرا این نیروها با وزن سازه متناسب است. نمونه های مکعبی آزمایش شده در سن ۲۸ روزه مقاومت ۲۸٫۱ MPa داشته است که تقریباً ۶۵٪ بالاتر از مقاومت توصیه شده به میزان ۱۷ MPa برای سازه های سبک وزن در آیین نامه ASTM C330 می باشد [۵]. اگرچه پوسته بادام (AS) یک ماده آلی است، ولی آزمایشات نشان می دهد که خرابی و پوسیدگی زیست محیطی ظاهر نمی شود. به عنوان مثال مقاومت های بدست آمده حتی پس از ۶ ماه تغییر آشکاری نداشته است. در شکل (۴) پیشرفت مقاومت فشاری با زمان نشان داده شده است. بطور کلی سازه های بتنی ساخته شده از پوسته بادام هیچ نشانه ای از خرابی را نشان نمی دهد.

نتایج آزمایش در سنین کم (۳ تا ۲۸ روز) نشان می دهد که شکست فشاری بتن بطور عمده بعلت کاهش پیوستگی بین خمیر سیمان و سنگدانه AS پیش می آید که بصورت ترک از اطراف سنگدانه ها عبور کند (شکل ۵b). در سنین بالاتر (۵۶ تا ۱۸۰ روز) پیوستگی میان سنگدانه و خمیر سیمان بیشتر است و از این جهت ترک از میان سنگدانه ها عبور می کند که در شکل ۵a ارائه شده است.




شکل ۴- منحنی پیشرفت تدریجی مقاومت فشاری با زمان برای بتن (AS)




شکل ۵- مسیر ترک در سنین بیشتر (a) و در سنین کمتر (b) در بتن ساخته شده از AS

پیشرفت مقاومت چسبندگی بتن AS در شکل (۶) ارائه شده است و مقاومت چسبندگی حاصل از بتن AS، ۲،۴ تا ۳،۹ برابر مقاومت چسبندگی طراحی مطابق با BS8110 می باشد. همه نمونه هایی که دارای شکاف در پوشش بودند، رد شدند. شکست ناگهانی و با تشکیل ترک طولی همراه بود. مقاومت خمشی بتن AS، ۲۶ تا ۳۳٪ مقاومت فشاری و قابل مقایسه با مقاومت خمشی دیگر بتن های سبک مانند بتن خاکستر سوخت و بتن هوازا می باشد [۱۱ و ۱۰].




شکل ۶- منحنی پیشرفت مقاومت خمشی بتن ساخته شده از پوسته بادام (AS)

شکل (۷) منحنی تنش-کرنش را برای بتن AS نشان می دهد و بیانگر کرنش متناظر با بیشترین تنش تقریباً ۰،۰۰۵ است. یکی از نگرانی های اساسی برای بتن AS مقدار مدول الاستیسیته کم است که مجدداً توسط آزمایش تیر اصلی تحقیق شد. شکست تدریجی در زمانیکه تیر تحت تسلیم قرار گرفت، اتفاق افتاد. تسلیم کششی میلگرد قبل از شکستن بتن در ناحیه خمشی رخ داد. لنگرهای نهایی توسط تحلیل بلوک فشاری مستطیلی توصیه شده در BS8110 پیش گویی شد [۱۲]. نتایج نشان می دهد، لنگرهای انتهایی (تجربی) تیرها در مقایسه با لنگرهای پیش بینی شده حدود ۱۹ تا ۳۵٪ بزرگتر بود و نشان می دهد که استفاده از BS8110 مقادیر محافظه کارانه برای ظرفیت لنگر نهایی تیرهای بتنی AS بدست می آورد. تغییر مکان خمشی یکی از معیارهای مهم و الزامی در قابلیت کاربرد عناصر سازه ای است. تحت بارهای سرویس طراحی (بار مرده+ بار زنده) تغییر مکانهای خمشی دهانه ۱۱،۳ و ۱۱،۴ و ۱۱،۶ میلیمتر برای تیرهای بترتیب S1 و S2 و S3 بوده است. اگرچه بتن AS مدول الاستیسیته کمی دارد ولی تغییر مکان های خمشی تحت بارهای سرویس طراحی، قابل قبول است. برای مثال نسبت های تغییر مکان خمشی دهانه به طول دهانه موثر بین ۲۵۲ و ۲۶۳ رده بندی شده که در محدوده قابل قبول BS8110 می باشد. شکل (۸) منحنی لنگر- تغییر مکان تیرهای S1 و S2 و S3 را نمایش می دهد.



شکل ۷- منحنی تنش-تنجش برای بتن (AS)



شکل ۸- منحنی لنگر- تغییر مکان بتن (AS)

نتیجه گیری

بطور کلی پوسته بادام AS پتانسیل خوبی به عنوان سنگدانه در ساخت بتن سبک سازه ای دارد و می تواند حتی برای کم کردن هزینه با مقاومت خوب بکار برده شود. مقاومت فشاری بتن AS ، ۲۸،۱ MPa در سن ۲۸ روز بود که مقداری قابل توجه برای بتن سبک می باشد. خاصیت چسبندگی بتن AS با دیگر بتن های سبک قابل مقایسه است. اگرچه بتن AS مدول الاستیسیته کمی دارد، ولی آزمایشهای انجام شده بر روی تیرها نشان داد که تغییرمکان خمشی تحت بارهای سرویس طراحی، قابل قبول است. برای مثال محدوده نسبت تغییر مکان خمشی به طول دهانه موثر بین ۲۵۲ و ۲۶۳ می باشد که در محدوده قابل قبول BS8110 قرار دارد. نتایج آزمایشگاهی تیرها نشان می دهد که لنگر نهایی تیرهای بتن آرمه ساخته شده از پوسته بادام حدود ۱۹ تا ۳۵٪ بزرگتر از لنگرهای پیش بینی شده توسط BS8110 بودند.

مراجع

- 1.Mannan M.A. and Ganapathy C.,(2001), "Behavior of Lightweight Concrete in Marine Environments", Proceedings of the International Conference on Ocean Engineering, Chennai, India, 409-413.
- 2.Mannan M.A. and Ganapathy C.,(2004), "Concrete from an Agricultural Waste-Oil Palm Shell (OPS)", Building and Environment, 39, 441-448.
- 3.Teo D.C.L., Mannan M.A. and Kurian V.J.,(2005), "Utilisation of Solid Waste Oil Palm Shell (OPS) in Concrete Production", Proceedings of the International Conference on Natural Resources and Environmental Management, Kuching, Sarawak, Malaysia, 135-140.
- 4.Owens P.L.,(1993), Lightweight Aggregates for Structural Concrete, Structural Lightweight Aggregate Concrete, edited by J.L. Clarke, Blackie Academic & Professional, London.
- 5.ASTM C330, Standard Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete, Annual Book of ASTM Standards, ASTM C 469-87a, Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio of Concrete in Compression, Annual Book of ASTM Standards.
- 6.Mindess S., Young J.F. and Darwin D.,(2003), Concrete, 2nd Edition, Prentice Hall, USA.
- 7.BS 1881, Part 116, Method for Determination of Compressive Strength of Concrete Cubes, British Standards Institution, London.
- 8.BS 1881, Part 125, Methods for Mixing and Sampling Fresh Concrete Samples in the Laboratory, British Standards Institution, London.
- 9.ACI 213R-87, Guide for Structural Lightweight Aggregate Concrete, American Concrete Institute.
- 10.Chitharanjan N., Sundararajan R. and Manoharan P.D.,(1988), Development of Aerocrete: A New Lightweight High Strength Material", The International Journal of Cement Composites and Lightweight Concrete, 10, 27-38.
- 11.Orangun C.O.,(1967), "The Bond Resistance between Steel and Lightweight-Aggregate (Lytag) Concrete", Building Science, 2, 21-28.
- 12.BS 8110,(1985), Structural use of Concrete Part 1, Code of Practice for Design and Construction, British Standards Institution, London.